

УЛЬТРАКУСТИК КЛЕЙ

универсальный клей
для звукоизоляционных и
звукопоглощающих материалов

ТУ 20.52.10-039-28789041-2022

Клей УЛЬТРАКУСТИК – универсальный синтетический клей, предназначенный для быстрого и прочного приклеивания материалов с пористой или волокнистой структурой (минеральные плиты, нетканое полотно, войлок, поролон) к большинству типов поверхностей: бетон, ГВЛ, ГКЛ, металл, дерево, кирпич. Обладает отличной адгезией.



СОСТАВ

Клей УЛЬТРАКУСТИК представляет собой раствор SBS-каучуков и смол природного происхождения в смеси органических растворителей.



РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Фасовка - канистра 10 л (8 кг).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Клей УЛЬТРАКУСТИК следует хранить в герметично закрытой таре при температуре от +10 до +25 градусов Цельсия;
- Не хранить клей вблизи источников огня, искр, тепла;
- Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- Допускается транспортировка продукции при отрицательных температурах. В случае замораживания необходимо выдержать клей при комнатной температуре до восстановления исходных свойств (в течение 24 часов).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При работе с клеем УЛЬТРАКУСТИК следует использовать средства защиты органов дыхания и глаз;
- Использовать средства защиты одежды и рабочей поверхности;
- Не нагревать клей до температуры выше +30°C;
- Не допускается проводить работы с клеем вблизи источников огня или искр;
- Не подвергать ёмкости с клеем действию источников тепла и попадания прямых солнечных лучей.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокая адгезия к различным поверхностям;
- Высокая прочность клеевого соединения;
- Образует эластичный клеевой шов;
- Не оказывает деформационных воздействий на склеиваемые материалы;
- Морозостоек (допускается транспортировка при отрицательной температуре).



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	янтарный/красный
Вязкость (Брукфильд S3, R2/20 об/мин., при 20°C)	700±200 мПа·с
Плотность (при 20°C)	0,8-0,9 г/см³ °C
Сухой остаток	50±5%
Открытое время	3-10 мин
Время схватывания	50-70 с
Время конечного отверждения	24 ч
Расход при нанесении распылителем*	45-75 г/м²
Расход при нанесении валиком или кистью*	150-250 г/м²
Гарантийный срок хранения	6 месяцев

* значения приведены для справки